breCAM.splint

MATÉRIAUX SPLINT

Gouttières occlusales pour chaque exigence

Pour les laboratoires qui misent sur la précision et la clarté

breCAM.splint SOLID | **breCAM.splint** | **breCAM.splint FLEX**

Trois matériaux Splint – Vos avantages en un clin d'œil :

- Prise en charge optimale des patients
  Un ajustement optimal et confort de port élevé pour des patients satisfaits et des résultats durables.
- Matériaux de haute qualité
  Durables, stables et fiables ; conçus pour une utilisation au quotidien en laboratoire.
- Sans danger et efficace
  Finition lisse à l'aide des systèmes CAD/CAM courants ; pour une productivité maximale.
- Biocompatible et bien toléré
  Sans bisphénol A et autres composants critiques ; optimal pour les patients sensibles.

bredent

Propriétés et avantages

breCAM.splint SOLID	breCAM.splint	breCAM.splint FLEX
✚ Rendement élevé	✚ Rapport qualité-prix optimal	✚ Thermoactif
✚ Solide	✚ Durable	✚ Confort de port élevé

Attributs de produit			
Durée de port	12 mois maximum	2 ans maximum	12 mois maximum
Biocompatible	oui	oui	oui
Exempt de bisphénol A	oui	oui	oui

Propriétés mécaniques			
Module E	> 1 900 MPa	> 2 200 MPa	> 400 MPa
Résistance à la flexion	> 60 MPa	> 100 MPa	~ 20 MPa
Hydrosolubilité	≤ 0,15 µg/mm³	≤ 4,5µg/mm³	≤ 4,5µg/mm³
Absorption d'eau	≤ 25 µg/mm³	≤ 25 µg/mm³	≤ 32 µg/mm³

La solution adaptée à chaque indication

– s'adapte avec précision aux exigences des laboratoires dentaires.

breCAM.splint SOLID

REF	Diamètre et hauteur de construction	Teinte	Matériau	CE
SPLTSD15	Ø 98,4 × 15 mm	clear	PMMA	CE
SPLTSD20	Ø 98,4 × 20 mm	clear	PMMA	CE

breCAM.splint FLEX

REF	Diamètre et hauteur de construction	Teinte	Matériau	CE
SPLTFX20	Ø 98,4 × 20 mm	clear	Polyacrylate	CE

breCAM.splint

REF	Diamètre et hauteur de construction	Teinte	Matériau	CE
54002315	Ø 98,4 × 15 mm	clear	PMMA	CE 0483
54002320	Ø 98,4 × 20 mm	clear	PMMA	CE 0483
54002325	Ø 98,4 × 25 mm	clear	PMMA	CE 0483
54002516	Ø 95 × 16 mm ZZ	clear	PMMA	CE 0483
54002520	Ø 95 × 20 mm ZZ	clear	PMMA	CE 0483

Sous réserve d'erreurs et de modifications

0091 2390F–20250930

bredent | bredent group

bredent France · T: 0800 90 48 57 · F: +49 7309 872-455 · france@bredent.com
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · www.bredent.com